

Stain -Mixing Colour

Item	Colour	Composition	Max °C	Atmosphere	
				Oxid.	Reduc.
1	Sunflower	Zr-Si-Cd-Se-Pr	1280	E	
2	Corn Yellow	Zr-Si-V-Pr	1280	E	
3	Moss Green	Zr-Si-Cd-V-Co-Ni	1280	E	G
4	Sea Green	Zr-Si-V-Pr	1280	E	
5	Paris Green	Zr-Si-V-Pr	1280	E	
6	Tropical Green	Zr-Si-V-Pr-Cr-Co-Al	1280	E	
7	Emerald	Zr-Si-V-Cr-Co-Al	1300	E	G
8	Sky Blue	Zr-Si-Co	1250	E	
9	Ocean Blue	Zr-Si-V-Co-Sn-Sb	1280	E	
10	Antique Blue	Zr-Si-V-Co-Al-Ni	1280	E	
11	Rosso	Zr-Si-Cd-Se	1280	E	S
12	Rosy Pink	Zr-Cr-Sn-Ca-Sb	1250	E	
13	Blossom	Zr-Si-Cd-Se	1300	E	
14	Salmon	Zr-Si-Cd-Se-Cr-Fe-Zn	1280	E	
15	Sunrise	Zr-Si-Cd-Se	1280	E	
16	Carmin	Cr-Sn-Ca	1260	E	
17	Orchid	Co-Si-Cr-Sn-Ca-Sb	1260	E	
18	Lilac	Co-Si-Cr-Sn-Ca	1280	E	
19	Cantaloupe	Zr-Si-V-Pr-Fe-Zn	1280	E	
20	Capri	Zr-Si-V-Co-Al-Ni	1300	E	
21	Coffee	Fe-Zr-Si-V-Pr	1280	E	
22	Bronze	Fe-Zr-Si-V-Pr	1280	E	
23	Pewter	Fe-Zr-Si-V-Pr	1280	E	
24	Chiffon	Zr-V-Si-Cd-Se	1280	E	
25	Ivory	Zr-V-Si-Cd-Se	1280	E	

หมายเหตุ E เผาในบรรยากาศ Oxidation ได้ดีมาก
 G เผาในบรรยากาศ Reduction ได้ดี
 S เผาในบรรยากาศ Reduction ได้เล็กน้อย
 Fineness 99% < 45 μ m