

บริษัท อัมรินทร์เซรามิกส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 27/1 Moo 3 Tambon Lampoo, Bang-Bua Thong
 Nontaburi 11110

Tel: 0-2961-7224-5, Fax 0-2961-7267
 Email : info@amarinceramics.com
 Website : www.amarinceramics.com

Technical Data Sheet

Effect Liquid Glaze Series EL

Effect Liquid Glaze Series EL เคลือบน้ำพร้อมใช้ให้เอฟเฟคหลากหลาย สามารถใช้งานได้ทั้งแบบระบาย และชุบเคลือบ โดยผู้ผลิตได้เลือกสรรวัตถุดิบ ให้เหมาะสมในการเผาแบบ Oxidation สำหรับงานกลุ่ม Pottery ความหนาบางของชั้นเคลือบก่อนเผาจะให้ผลหลังเผาที่แตกต่างกัน เคลือบใน Series สามารถเคลือบทับกันได้ และผู้ใช้งานสามารถผสมเคลือบใน Series เพื่อให้ได้เอฟเฟคเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของแต่ละเคลือบ สร้างสรรค์ผลงานได้แตกต่าง มีเสน่ห์ดึงดูดเฉพาะตัว

วิธีการใช้งาน

1. เขย่าเคลือบให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน
2. ระบายหรือชุบเคลือบบน Biscuit (ดินที่ผ่านการเผาแล้วอุณหภูมิประมาณ 800 °C แต่ยังไม่ได้เคลือบ) ควรระบายเคลือบ 2-3 ชั้น หรือชุบเคลือบให้หนากว่าการชุบเคลือบทั่วไปเพื่อให้ได้ผลเผาที่สวยงาม
3. ช่วงอุณหภูมิการเผา 1,200 °C-1,230 °C สามารถเผาพร้อมกับเคลือบชนิดอื่นได้ แต่ควรวางผลิตภัณฑ์ห่างจากกันประมาณอย่างน้อย 2 นิ้ว โดยรอบทุกชิ้นงาน

สูตรเคลือบที่มีการไหลตัวมาก ต้องระวังการไหลของเคลือบไปติดแผ่นรองเตา วิธีการป้องกันการไหลติดของน้ำยาเคลือบ ควรชุบหรือพ่นน้ำยาเคลือบให้บางเล็กน้อยในบริเวณใกล้ฐานของผลิตภัณฑ์โดยเว้นระยะให้เคลือบสูงจากฐานขึ้นอย่างน้อย 2 นิ้ว (หรืออาจใช้เคลือบที่ไม่ไหลตัวชนิดอื่นกันไว้ที่ด้านล่างแทน) อีกวิธีคือทำขาตั้งผลิตภัณฑ์ (Setter) กันเคลือบไหลคล้ายขาถ้วยรองคู่กับขา ทาอุณหภูมิที่ขอบวงและติดกันผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

- EL-1100 Cloudy Blue **เคลือบการไหลตัวมาก ต้องระวังการไหลของเคลือบ**
- EL-1101 Deep Azure
- EL-1130 Copper Flint
- EL-1131 Mahogany
- EL-1132 Brown Sugar
- EL-1140 Lucky Green
- EL-1180 Galaxy
- EL-1181 Phantom